



微懸浮聚合乳化粉產品

品別	聚合度	K 值	揮發份 (%)	假比重 (g/c.c)	特性	用途
PR-F	1600±100	75.5~78.5	0.5↓	0.30±0.05	中低黏度,適當降伏值,良好的脫泡性、脫鏽性、發泡性,發泡製品有極佳之彈性與柔軟性	發泡皮革、玩具、洋娃娃等鑄製成型品及醫用手套等浸漬成型品
PR-G	1700±100	77.5~81.0	0.5↓	0.30±0.05	低黏度、透明性良好、經時變化少、吸水性少、絕緣電阻大	塗凝模塑、旋轉成型、電子零件塗佈、人造革底膠、地板、人造格表層、密封材、通用型

乳化聚合乳化粉產品

品別	聚合度	K 值	揮發份 (%)	假比重 (g/c.c)	特性	用途
PR-500	1450±100	73.0~76.5	0.5↓	0.25±0.05	高黏度、透明性良好、具搖變性	高倍率發泡皮革、糊料、透明度產品
PR-450	1000±100	63~68	0.5↓	0.25±0.05	適當黏度、優異的發泡性、尤其適用於各類化學發泡製品	地毯、壁紙、發泡皮革柔軟皮、機械發泡成品
PR-415	1450±100	73.0~76.5	0.8↓	0.25±0.05	適當黏度、脫泡性良好、脫鏽性良好	塗凝模塑、旋轉成型、軟質或硬質洋娃娃、玩具、靴子、汽車零件、帆布、運動器材
PR-1069	1750±100	77.5~81	0.5↓	0.25±0.05	低黏度、良好的機械性、耐磨性、及耐水性	地毯、柔軟皮之表層、踏板