

PVC 選購指南

型式	品別	K 值	平均聚合度	膠布機加工製品											吹膜吹瓶		押出機加工製品											射出加工製品					特殊加工應用製品												
				硬質製品			軟質製品								硬質製品		硬質製品					軟質製品						硬質製品			軟質製品		特殊需求				CPVC用	表面改質	載體		低溫/溶劑應用				
				硬質膠布	超透明板	地磚面料	軟質膠布	軟質膠膜	地磚中底料	醫用粒料	皮革	收縮膜	吹氣成型品	硬質押出成型品	硬質異型押出成型品	板材	塑膠絲	硬質管	軟管	軟質異型押出成型品	透心地磚	電線電纜	膠粒	高絕緣性電線電纜	射出成型品	管件	PVC/ABS 合金	軟質製品	透明製品	發泡製品	醫療材料	高彈性成品	生產氯化聚氯乙烯	霧面製品	樹脂	色母粒	接著劑	低溫加工(信用卡)	油壓	表面處理					
塊狀均一粉	B-57	54.1~56.0	620±30	●														●					●	●			●	●																	
	B-57C	54.1~56.0	620±30																																										
	B-60	57.8~59.4	740±30	●						●	●													●	●			●	●																
	B-60S	57.8~59.4	740±30	●	●																						●	●																	
	B-62S	59.4~60.8	790±30	●																							●	●																	
	B-65	64.6~66.0	1030±30																																										
	B-65C	64.6~66.0	1030±30																																										
懸浮均一粉	S-50	46.0~49.0	470±30																					●																					
	S-57	55.0~57.0	630 ± 30	●																							●	●																	
	S-58	56.6~58.3	700±30	●																							●	●																	
	S-60	59.2~60.6	780±30	●		●			●																		●	●	●										●	●					
	S-65	64.6~66.0	1030±30				●		●						●	●	●	●	●	●						●	●	●	●																
	S-65S	64.6~66.0	1030±30				●	●																			●	●																	
	S-65D	65.7~67.1	1050±50																									●																	
	S-65C	65.3~66.9	1030±30																																										
	S-65M	66.9~67.7	1080±20																																										
	S-70	69.6~71.5	1250±50				●	●								●				●	●							●	●	●															
	S-70R	69.6~71.5	1250±50				●	●								●				●	●	●																							
	S-70M	71.0~72.9	1300±50													●																													
	S-73R	72.5~74.3	1400±50				●	●								●				●		●																							
	S-75	73.4~75.2	1450±50				●	●								●						●						●	●	●															
	S-80	79.4~81.1	1800±50				●									●												●		●	●														
	S-80M	69.6~71.5	1800±50													●	●																												
	S-85	89.8~92.5	2500±100																									●		●	●														
S-90	96.2~98.6	3000±100																									●		●	●															
霧麵粉	C-1250M	~70	~1250	●			●								●	●			●	●						●																			
共重合粉	C-8	58.9~61.6	800±50																																								●	●	●
	C-15	47.8~51.2	450±50																●																						●	●	●		
	C-15C	59.0~60.8	780±50																																						●	●	●		