



180002240585



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2019(G)05167

样品名称 双峰聚乙烯管道专用料（台塑烯 8001BL）

委托单位 台湾塑胶工业股份有限公司

检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心

材 料 测 试 部
测试专用章



国家化学建筑材料测试中心



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1049

180002240585

(材料测试部)

地址: 北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013 网址: www.plastic-test.net
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479 传真: (010) 59202784


检 验 报 告

报告编号: 2019(G)05167

共 3 页 第 1 页

委托单位	台湾塑胶工业股份有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	台湾塑胶工业股份有限公司	生产日期	/
样品名称	双峰聚乙烯管道专用料(台塑烯 8001BL)	注册商标	 台塑
样品规格	/	样品外观	黑色颗粒
抽样基数	/	样品标识	G-201903286
抽样数量	/	产品批号	85072
封样地点	/	委托日期	2019.02.23
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	所检样品按照国家标准 GB/T 17219-1998 “生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准”要求进行判定, 所检结果符合标准规定要求。 (详见第 2~3 页)  签发日期: 2019年05月17日 测试专用章		
备 注	/		

批准:



审核:





国家化学建筑材料测试中心



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1049

180002240585

(材料测试部)

地址: 北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013

网址: www.plastic-test.net

电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479

传真: (010) 59202784

检 验 报 告

报告编号: 2019(G)05167

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
1	色, 度	不增加色度	通过	合格	GB/T 17219-1998
2	浑浊度, 度	增加量 ≤ 0.5	< 0.5	合格	
3	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	
4	肉眼可见物	不产生任何肉眼可见的 碎片杂物等	无任何肉眼可见的 碎片杂物等	合格	
5	pH	不改变pH	通过	合格	
6	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	≤ 0.002	< 0.002	合格	
7	氯仿, $\mu\text{g/L}$	≤ 6	< 0.3	合格	
8	四氯化碳, $\mu\text{g/L}$	≤ 0.3	< 0.1	合格	
9	蒸发残渣, mg/L	增加量 ≤ 10	< 1	合格	
10	高锰酸钾消耗量(以 O_2 计), mg/L	增加量 ≤ 2	0.15	合格	
11	氟化物, mg/L	≤ 0.1	< 0.01	合格	
12	硝酸盐(以氮计), mg/L	≤ 2	0.016	合格	

(接 下 页)

主检: 薛燕波 高昂 孙晋



国家化学建筑材料测试中心

180002240585

(材料测试部)



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1049

地址: 北京市朝阳区北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编: 100013 网址: www.plastic-test.net
电话: (010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479 传真: (010) 59202784

检 验 报 告

报告编号: 2019(G)05167

共 3 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检验结果	单项判定	检验方法
13	铬(六价), mg/L	≤ 0.005	< 0.004	合格	GB/T 17219-1998
14	砷, mg/L	≤ 0.005	< 0.001	合格	
15	汞, mg/L	≤ 0.001	< 0.0005	合格	
16	银, mg/L	≤ 0.005	$< 1.0 \times 10^{-4}$	合格	
17	镉, mg/L	≤ 0.001	$< 1.0 \times 10^{-4}$	合格	
18	铜, mg/L	≤ 0.1	$< 5.0 \times 10^{-4}$	合格	
19	铁, mg/L	≤ 0.03	$< 1.0 \times 10^{-3}$	合格	
20	锰, mg/L	≤ 0.01	$< 5.0 \times 10^{-4}$	合格	
21	铅, mg/L	≤ 0.005	$< 1.0 \times 10^{-3}$	合格	
22	锌, mg/L	≤ 0.1	2.7×10^{-3}	合格	

(以 下 空 白)



主检: 薛燕波 高昂 孙晋