



台灣塑膠工業股份有限公司

FORMOSA PLASTICS CORPORATION

電石事業部 CARBIDE DIVISION

台北市敦化北路 201 號, 台塑大樓後棟 4 樓 309 室

RM309, 4F, NO.201, TUN HWA N.ROAD, TAIPEI, TAIWAN

電話/TEL : 886-2-27178152~8153

傳真/FAX : 886-2-27193261

E-MAIL : shuchang@fpc.com.tw

Website: <http://www2.fpc.com.tw/Nano/chinese/indexch.htm>

石灰 Calcium Oxide

規格 Grades	成份 Composition (%)			用途 Applications
	CaO	S	P	
食品添加物 Food additive 6mm↓或依客戶需求 or tailor made	≥ 95	-----	-----	製糖業等 Sugar refining etc
塊狀 Bulk 4~65mm	93±3	0.050±0.010	0.012±0.003	供應不銹鋼廠用 Stainless steel
塊狀 Bulk 4~85mm	93±3	0.060±0.010	0.012±0.003	化工業石膏業用 Chemical industry, gypsum
塊狀 Bulk 4~85mm	93±3	0.060±0.010	0.012±0.003	供應一般煉鐵廠用 General steel
粒狀 Granule 3~6mm	89±3	0.10±0.020	0.012±0.003	供應乾燥劑用 Desiccant
粒狀 Granule 4~10mm	90±3	0.10±0.020	0.012±0.003	消石灰原料用 Slaked lime
粉狀 Powder 4mm↓	84±3	0.10±0.020	0.012±0.003	消石灰原料 Slaked lime
分級粉石灰 Classified powder 250mesh 85%	88±3	0.10±0.020	0.012±0.003	混凝土摻入發泡用製 造耐火磚材料 Foaming agent for concrete, refractory brick
Note	CaO、S、P 檢驗依據 JIS R 9011 The composition is analyzed in accordance with JIS R 9011			