

重質碳酸鈣
GROUND
CALCIUM
CARBONATE

非處理品Uncoated

項目 Properties	單位 Unit	測試方法 Test method	SS-30	SS-80	NS-100	NS-400	NS-600	NS-1000	NS-2500
外觀 Appearance	---	---	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder
白色度 Whiteness	%	KETT,C-1 type	≥ 90.0	≥ 94.5	≥ 94.5	≥ 94.5	≥ 94.5	≥ 94.5	≥ 94.5
比表面積 Specific surface area	cm ² /g	SHIMADZU SUTTOU'S Sw analyzer	≤ 5,000	8,500	10,500	13,500	14,500	19,000	25,000
平均粒徑 Average particle size	μm	MALVERN MASTERSIZER Hydro 2000S	17.2	7.3	5.1	3.7	2.7	1.9	0.8
體比重(鬆) Bulk density (untapped)	g/cm ³	JIS K5101	0.79	0.47	0.40	0.36	0.34	0.29	0.25
DHEH吸油量 DHEH oil absorption	cc/100g	JIS K5101	11	16	19	20	22	23	26
水份 Moisture	%	JIS K5101	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.4	≤ 0.4

以上數據為測試平均值，僅提供參考。
Data shown are average values and should not be examined for specifications.

處理品 Coated

項目 Properties	單位 Unit	測試方法 Test method	NCC-110	NCC-410	NCC-610	NCC-1010	NCC-2510	NEW-F	NCC-P
外觀 Appearance	---	---	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder	白色粉末 White powder
白色度 Whiteness	%	KETT,C 1 type	≥ 94.0	≥ 94.0	≥ 94.0	≥ 94.0	≥ 94.0	≥ 94.0	≥ 94.0
處理前比表面積 Specific surface before coating area	cm ² /g	SHIMADZU SUTTOU'S Sw analyze	10,500	13,500	14,500	19,000	22,500	10,500	13,500
處理前平均粒徑 Average particle sizebefore coating	μm	MALVERN MASTERSIZER Hydro 2000S	5.1	3.7	2.7	1.9	0.8	5.1	3.7
體比重(鬆) ulk density (untapped)	g/cm ³	JIS K5101	0.74	0.68	0.64	0.58	0.51	0.44	0.66
DHEH吸油量 DHEH oil absorption	cc/100g	JIS K5101	10	11	12	13	13	16	12
水份 Moisture	%	JIS K5101	≤0.3	≤0.3	≤0.3	≤0.4	≤0.4	≤0.3	≤0.3
處理劑 Coating agent	%	---	硬脂酸 Stearic acid	硬脂酸 Stearic acid	硬脂酸 Stearic acid	硬脂酸 Stearic acid	硬脂酸 Stearic acid	界面活性劑 surfactant	硬脂酸/石蠟 Stearic acid/ paraffin wax

以上數據為測試平均值，僅提供參考。
Data shown are average values and should not be examined for specifications.